iBiotec®

SOLVETAL® AC 100

KULLANIMA HAZIR YAPIŞMAZ
%100 bitkisel
Düşük basınçlı püskürtücü ile uygulama
Yol yüzeyleri için
Soğuk, ılık veya sıcak karışımlar
Asfalt karıştırma tesisleri,
yükleniciler, şantiyeler

I HİÇBİR TEHLİKE PİKTOGRAMI YOK
Avrupa Yönetmeliği CLP 1272/2008 GHS Yönetmelikleri

VOC AZALTIMI

AÇIKLAMA

Sıcak karışımların uygulanmasının tüm aşamalarında maksimum yapışma önleme etkinliği için özel olarak geliştirilmiş bitki türevlerinin sinerjik sıvısı, yükleme sırasında minimum 160°C, sahaya teslim sırasında 130°C, sıkıştırma sırasında 120°C ve ayrıca sıcak karışımlar için. Zararlı buhar, duman, alerjen, artık pestisit ve GDO içermediği GARANTİ EDİLMEKTEDİR. Kolayca ve hızlıca biyolojik olarak parçalanabilir.

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

SINIFLANDIRMA : POLAR OLMAYAN TARIMSAL BAZLI ÇÖZÜCÜLER

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER	BİRİMLER
Görünüm	Görsel	Berrak	-
Renk*	Görsel	Sarı-turuncu	-
Koku	Olfaktif	Hafif Özellik	-
25°C'de yoğunluk	NF EN ISO 12185	916	kg/m^3
Donma noktası	ISO 3016	-12	°C
Suda çözünürlük	-	0	%
40°C'de kinematik viskozite	NF EN 3104	31	mm^2/sn
Yüzey gerilimi	NF ISO 6295	28,7	Din/cm
Kırılma indisi	NF EN ISO 6320	1,4740	
Çözücü gücü Kauri Butanol Endeksi	ASTM D 1133	>220	-
Asit indisi	EN 14104	<1	mg(KOH)/g
İyot indisi	NF EN 14111	<120	$gI_2/100g$
Su içeriği	NF ISO 6296	< 0.2	%
YANGIN GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ			
ÖZELLİKLER	**STANDARTLAR**	**DEĞERLER**	**BİRİMLER**

Parlama noktası (kapalı kap)	NF EN 22719	>170	°C
Kendiliğinden tutuşma noktası	ASTM E 659	>250	°C
Alt patlama sınırı	-	Patlayıcı değildir	% (volümetrik)
Üst patlama sınırı	-	Patlayıcı değildir	% (volümetrik)
Patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, çok veya aşırı derecede yanıcı madde içeriği	CLP yönetmeliği GHS	Toplam kayıp	%
TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER			
ÖZELLİKLER	**STANDARTLAR**	**DEĞERLER**	**BİRİMLER**
Anisidin indisi	NF ISO 6885	<5	-
Peroksit indisi	NF ISO 3960	<10	meq(O_2)/kg
TOTOX (ansidin indisi + 2x peroksit indisi)	-	<25	-
CMR, tahriş edici, aşındırıcı madde içeriği	CLP yönetmeliği	Toplam kayıp	%
transesterifikasyondan kaynaklanan metanol kalıntı içeriği	GC-MS	0	%
Tehlikeli bileşik, CMR, irite ediciler, 160°C'de korozif bileşik emisyonu.	GC-MS	0	%
Sınır değeri ve ortalama maruz kalma (VLE ve VME)		olmadan	ppm
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER	BİRİMLER
Su için tehlikeli	WGK Almanya	1	sınıf
CEC birincil biyobozunurluk 25°C'de 21 gün	L 33 T 82	90 üzeri	%
Kolay biyobozunurluk 28 gün boyunca OECD 301 A COD'nin Ortadan Kaybolması	ISO 7827	80 üzeri	%
Kolay ve nihai biyobozunurluk 28 gün üzeri OCDE 310 C 67 günde biyobozunma	Modifiye MITI	90 üzeri 100	% %
Biyo birikim N-oktanol su paylaşma indisi	OCDE 107	3'ten küçük	log KOW
20°C'de buhar basıncı	-	<0,1	hPa
UOB (Uçucu Organo Bileşikler) içeriği	-	0	%
Çözücü içeriği	-	0	%
Çevreye zararlı madde içeriği	-	Toplam kayıp	%
GWP'li bileşik içeriği	-	0	%
ODP'li bileşik içeriği	-	0	%
Karbon ayak izi, yaşam döngüsü analizi.	ISO 14040	1,60	Kg Karbon Eşdeğeri

KULLANIM ÖNLEMLERİ

Aşırı soğuk dönemlerde (< - 10°C) ılıman ortamlarda, örtü altında saklayın. Seyreltmeden kullanın, kanserojen gaz yağı, hidrokarbon çözücüler veya diğer spesifik olmayan formülasyonlarla karıştırmayın.

KULLANIM TALİMATLARI

Saf olarak kullanılır, kullanıma hazır. Düşük basınçlı bir püskürtücü ile yüzeylere aşırıya kaçmadan uygulayın. Otomatik bomlu tesislerde uygulama için **SOLVETAL DBE 250**'yi suyla karıştırarak veya **SOLVETAL 5050**'yi seyreltmeden kullanın. (uyarlanmış viskozite).

SUNUM ŞEKLİ

Konteyner GRV 1000 L Fıçı 200 L
Bidon 20 L

